



TECHNICKÝ LIST

NIBOFLOOR PK ELASTIC

Hybridní lepidlo pro dřevěné podlahy – bez obsahu rozpouštědel

OBLAST POUŽITÍ – balení 17 kg:

Jednosložkové lepidlo **NIBOFLOOR PK ELASTIC** je určené pro elastickou pokládku mozaikových parket, vlysů, hotových parket dle DIN 280 a masivních parket, stejně jako širokého spektra exotických parket, průmyslové mozaiky, dřevěné dlažby RE (DIN 68702) a laminátových krytin na savé i nesavé podklady, jako cementový potěr, litý anhydritový potěr a podklady upravené stěrkovými hmotami, vhodnými pro instalaci parket.

OBLAST POUŽITÍ – balení 600 ml (1040 g):

Lepidlo v sáčcích je vhodné pro elastické lepení lakovaných i nelakovaných masivních dřevěných podlah (max. tloušťka 23 mm), mozaikových parket a 10 mm silných masivních parket bez pera a drážky na nasákové i nenasákové podklady, jako cementový potěr, litý anhydritový potěr a podklady upravené stěrkovými hmotami, vhodnými pro instalaci parket.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

- bez obsahu rozpouštědel, silikonu a izokyanátů
- připravené ke zpracování (žádné míšení složek)
- dobrá stálost žeber lepidla
- bez obsahu vody (žádné nabývání parket po pokládce)
- pachově neutrální
- pružné po vyzrání (plně přenáší nabývání a sesychání dřeva)
- univerzální a jisté použití

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	silanem modifikovaný polymer
Barva	světle hnědá
Viskozita	roztíratelná
Specifická hmotnost	1,7 g/cm ³
Teplota při zpracování	optimum mezi +18°C až +23°C, ne pod +10°C, ne přes 65% rel. vlhkosti vzduchu v místnosti
Otevřená doba pro lepení (při +20°C/50% rel. vlhkosti vzduchu)	cca 30 minut
Spotřeby doporučených ozubených stěrek	mozaika a hotové parkety (8 mm silné, do 40 cm délky): B2: cca 700 g/m ² 10 mm masiv (max. rozměr 250x50x10 mm): B5: cca 800 až 1000 g/m ² vlysy, krátké hotové parkety (do 100 cm), průmyslová mozaika, dřevěná dlažba RE (tenčí než 40 mm): B5: cca 800 až 1000 g/m ²
Nanášení lepidla ze sáčků	ruční nebo pneumatickou pistolí, průměr seříznutí špičky: cca 6 mm, rozestup pásů lepidla: cca 10 cm (max. 15 cm) = cca 600 g/m ²
Zatížitelnost	cca 24 - 48 hodin
Možnost povrchové úpravy	nejdříve po 48 hodinách, dle typu parket, savosti podkladu a klimatu v místnosti

Vhodné pro podlahové vytápění	ano – vyžádejte si bližší informace
Rozpouštědla, příp. čisticí prostředky	ředidlo SOLVENT 250 nebo SOLVENT 270
Skladování	v uzavřeném původním obalu, v suchu, chraňte před mrazem
Skladovatelnost	6 měsíců

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Při položení podlahových krytin musí být podklad dle DIN 18365 rovný, suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. Musí být izolován proti vztlínající vlhkosti a tlakové vodě podle předepsaných norem. Čistě a suché lepené plochy jsou také předpokladem i při jiných lepeních.

Cementový potěr při přímém lepení parket:

Přebroušený cementový potěr důkladně vysát průmyslovým vysavačem. Použití základového nátěru není nutné.

Anhydritový litý potěr při přímém lepení parket:

Potěr dle předpisu výrobce zabrousit a důkladně vysát průmyslovým vysavačem.

Potěr z litého asfaltu při přímém lepení parket:

Nový, dobře popískovaný litý asfalt důkladně vysát průmyslovým vysavačem. Starý podklad z litého asfaltu základovat pomocí **NIBOGRUND E 30** s posypem čerstvého nátěru jemným křemičitým pískem **QUARZSAND**.

Systémové produkty pro odborné vyrovnání a vyhlazení nerovností podkladu:

základové nátěry: **NIBOGRUND G 17**, **NIBOGRUND E 30** (+ posyp pískem **QUARZSAND**)

vyrovnávací hmoty: **NIBOPLAN U**, **NIBOPLAN 300**, **NIBOPLAN EXPRESS**, **NIBOPLAN DE**

NÁVOD K POUŽITÍ – balení 17 kg:

Lepidlo se nanáší jednostranně na podklad vhodnou zubovou stěrkou v rovnoměrné vrstvě. Instalované podlahové prvky se kladou ihned do lože lepidla a důkladně se přiklepou. Věnujte pozornost tomu, aby rubová strana parket byla lepidlem v celé ploše rovnoměrně pokryta. Pro hrubé podklady použijte stěrku s větším ozubením. Znečištění lepidla z podlahy ihned setřete např. pomocí leštícího vosku. Postupujte pečlivě podle návodu k pokládání výrobce parket a důsledně dodržujte jeho předpisy pro možnost celoplošného lepení a výběru vhodného lepidla!

NÁVOD K POUŽITÍ – balení 600 ml (1040 g):

Pro vytlačování lepidla použijte ruční nebo pneumatickou pistoli. Aplikační dýzu seřízněte na průměr cca 6 mm a lepidlo nanášejte ve formě pásů jednostranně na podklad s rozestupem cca 10 cm (max. 15 cm). Instalované podlahové prvky se ihned kladou do lepidla s jejich mírným posunem v lůžku lepidla a přiklepnutím. Věnujte pozornost tomu, aby rubová strana parket byla lepidlem v celé ploše rovnoměrně pokryta. Znečištění lepidla z podlahy ihned setřete např. pomocí leštícího vosku. Postupujte pečlivě podle návodu k pokládání výrobce parket a důsledně dodržujte jeho předpisy pro možnost celoplošného lepení a výběru vhodného lepidla!

DODÁVANÉ BALENÍ:

plastové vědro	- 17 kg
sáček	- 600 ml = 1020 g (kartón = 20 kusů)

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 1. 04