

TECHNICKÝ LIST

NIBOFLOOR PK 40

Pryskyřicové parketové lepidlo, s obsahem rozpouštědel

OBLAST POUŽITÍ:

Pryskyřicové lepidlo odpovídající normě DIN 281 pro lepení mozaiky, vlysů a hotových parket podle DIN 280, dále 10 mm masivních parket, průmyslové mozaiky, jakož i dřevěné dlažby RE dle DIN 68702 na savé podklady a litý asfalt. **NIBOFLOOR PK 40** nedoporučujeme na dřevěnou dlažbu ze smrkového dřeva.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

- univerzální použití
- dobrá stabilita žebíř lepidla
- vysoká počáteční lepivost
- rychlé navázání

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	přírodní a syntetické pryskyřice s obsahem rozpouštědel
Barva	běžová
Viskozita	roztíratelná
Specifická hmotnost	1,4 g/cm ³
Teplota při zpracování	optimum mezi +18 °C až +23 °C, ne pod +15 °C a nad 65 % relativní vlhkosti vzduchu
Spotřeby doporučených ozubených stěrek	 Mozaikové a hotové parkety (8 mm silné, dlouhé max. 40 cm): B 2 : cca 850 g/m²  10 mm masiv (max. 250x50x10 mm): B 3 : cca 950 g/m²  vlys a krátké hotové parkety (max. 100 cm), průmyslová mozaika, dřevěná dlažba RE: B 3, Pajarito 4, Pütz 23/NL : cca 950 g/m²  hotové parkety (delší než 100 cm): Pajarito 69, Pütz 23/52: cca 1400 g/m²
Zatížitelnost	po 48 hodinách
Možnost povrchové úpravy	po 3 – 7 dnech, dle typu parket, savosti podkladu a klimatu v místnosti
Vhodné pro podlahové vytápění	ano – vyžádejte si bližší informace
Rozpouštědla, příp. čisticí prostředky	ředidlo SOLVENT 250 , technický líh
GISCODE	S 1

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být podle DIN 18356 rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. Případně se před pokládáním odborně upraví, nerovnosti se musí vyrovnat pouze vhodnými tmely pro parkety. Při lepení parket (např. dřev. dlažby) na podklad bez stěrkové hmoty aplikujte základový nátěr **NIBOGRUND P 14**. Základový nátěr lze rovněž připravit rozředěním lepidla **NIBOFLOOR PK 40** v poměru (1 díl **NIBOFLOOR PK 40** : 1-1,5 dílu **SOLVENT 250** nebo technický líh). Základový nátěr se ihned nanáší, přičemž se zamezuje tvorbě kaluží.

Systémové produkty pro vyrovnávání podkladů:
základové nátěry – **NIBOGRUND G 17, NIBOGRUND E 30**
vyrovnávací hmoty – **NIBOPLAN 300, NIBOPLAN EXPRESS, NIBOPLAN DE**

ZPRACOVÁNÍ:

Před použitím musí být lepidlo promícháno a aklimatizováno na pokojovou teplotu v místě instalace. **NIBOFLOOR PK 40** se rovnoměrně nanáší na podklad doporučenou ozubenou stěrkou. Lepidlo se nanáší na plochu cca 1 – 2 m², v závislosti na typu dřeva. Parkety se přikládají ihned do čerstvého lepidla a důkladně přitlačí, resp. přilepnou. Věnujte pozornost tomu, aby rubová strana parket byla lepidlem v celé ploše rovnoměrně pokryta. Pro hrubé podklady použijte stěrku s větším ozubením. Věnujte náležitou pozornost instrukcím výrobce parket pro provádění pokládky.

Skladování a likvidace obalu	
Skladovat v chladu a suchu v pevně uzavřeném obalu. Skladovatelnost 9 měsíců. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zbytky výrobku patří do skupiny 08 04 03 (vodou ředitelné lepidlo a/nebo vodou ředitelný těsnicí materiál). Nevytvrzený materiál likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad. Vytvrzený, resp. vyschlý materiál likvidujte jako komunální nebo živnostenský odpad. Prázdné obaly likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad.	
Bezpečnostní opatření	
Pracujte v dobře větraných prostorách. Při práci zabraňte hromadění výparů. Odstraňte zápalné zdroje – nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Výpary mohou po smísení se vzduchem vytvářet výbušnou směs. Nejezte, nekuřte, nepijte při používání výrobku. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky – těsně přilnavé ochranné brýle a ochranné rukavice. V případě nedostatečného větrání prostor používejte ochranný dýchací filtr. Dodržujte zásady osobní hygieny. Před pracovní přestávkou a po ukončení práce si omyjte ruce. Potřísněný oděv ihned vyměňte za čistý. Nedovoľte, aby se výrobek dostal do spodních vod, vodstva nebo kanalizačního systému. Podrobnější informace týkající se bezpečnostních otázek jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi!	
První pomoc	
Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a vymývejte oči při otevřeném víčku po dobu několika minut tekoucí vlažnou vodou. Následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.	
Standardní věty označující specifickou rizikovost (R – věty):	
složka B:	R 11 Vysoce hořlavý
	R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S – věty):	
složka B:	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
	S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě
	S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
	S 24 Zamezte styku s kůží
	S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
	S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů
	S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

DODÁVANÉ BALENÍ:

plechovka - 25 kg

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 1. 04