



TECHNICKÝ LIST

NIBOFLOOR PU 57

Dvousložkové polyuretanové lepidlo na dřevěné podlahy

OBLAST POUŽITÍ:

Dvousložkové polyuretanové lepidlo (odpovídající DIN 281) bez obsahu rozpouštědel, je vhodné pro lepení parket na cementový potěr, anhydritový litý potěr, kovy a podklady upravené vhodnými stěrkovými hmotami.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

- bez obsahu rozpouštědel
- dlouhá otevřená doba
- dobrá stabilita žeber
- snadné nanášení
- bez obsahu vody – žádné bobtnání dřeva po položení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	polyuretan, bez obsahu rozpouštědel
Barva	světle hnědá
Viskozita	pastózní, roztíratelná
Specifická hmotnost	1,6 g/cm ³ (složka A + složka B)
Teplota při zpracování	optimum mezi +18 °C až +23 °C, teplota podkladu min. +15 °C, max. 65% rel. vlhkosti vzduchu
Mísicí poměr	složka A : složka B = 9,0 : 1,0 (váhové díly)
Spotřeby doporučených ozubených stěrek	Vlasy, 10 mm parkety, mozaikové parkety, vícevrstvé parkety (délka max. 100 cm, tl. nášlapu max. 8 mm), průmyslová mozaika, dřevěná dlažba RE (výška max. 40 mm), laminátové krytiny = ozubená stěrka vel. B 3, spotřeba: cca 1200 g/m ² Vícevrstvé parkety (délka nad 100 cm), laminátové krytiny (délka nad 100 cm), dřevěná dlažba RE = ozubená stěrka B 12 nebo Pajarito 69, spotřeba: cca 1800 g/m ² Vždy důsledně dbejte na dostatečný otisk na rubovou stranu podlahové krytiny!
Doba pro zpracování lepidla z obalu	cca 60 minut, v závislosti na teplotě
Doba pro pokládku	cca 30 minut po nanesení lepidla, v závislosti na teplotě
Doba zrání	cca 1-2 dny při +23 °C, plochy jsou opatrně pochůzné po 24 hodinách
Rozpouštědla, příp. čistící prostředky	před vytvrdnutím pomocí ředidla SOLVENT 300 , vyztřelé lepidlo už je možné odstranit pouze mechanicky
Vhodné pro podlahové vytápění	ano – vyžádejte si bližší informace
GISCODE	RU 1
Skladování	v uzavřeném původním obalu, v suchu, při teplotě od +5 °C do +25 °C, chraňte před mrazem. Skladovatelnost: min. 12 měsíců

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Při pokládce podlahových krytin musí být podklad dle DIN 18365 rovný, suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. Podklad musí být řádně izolován od vztlínající vlhkosti. Kovy navíc musí být zbaveny rzi a důkladně odmaštěny.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Pryskyřicové a vytvrzovací komponenty jsou sladěny v originálním balení ve správném míchacím poměru. Složka B (menší plechovka) se přidá k složce A (vyšší plechovka). Po úplném slití obou složek se složky lepidla se důkladně promíchají - nejlépe ruční vrtačkou vybavenou odpovídajícím nástavcem až k rovnoměrné barevnosti. Mísicí poměr není možné měnit! Pro přípravu směsi nedoporučujeme používat jen částí balení jednotlivých složek s výjimkou případů, kdy je možno jednotlivé komponenty zcela přesně navážít.

Čerstvě promíchané lepidlo se doporučenou ozubenou stěrkou nanáší v rovnoměrné vrstvě na podklad na plochu, která bude položena během otevřené doby pro pokládku a lepené prvky se do lůžka lepidla přiklepnou.

Vždy dbejte doporučení v kladečském předpisu výrobce instalované podlahové krytiny!

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

DODÁVANÉ BALENÍ:

plastové vědro - 10 kg (9 kg složka A/1 kg složka B)

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 11. 09