



TECHNICKÝ LIST

NIBOGRUND G 16

Multifunkční základní disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel

OBLAST POUŽITÍ:

Vodou ředitelná adhezní a základní nátěrová disperze k přípravě podkladů podle DIN 18365. Vhodná pro savé a nesavé podklady jako cementové potěry (s výjimkou potěrů z hořčnaté maltoviny), stropy z hrubého betonu, přírodní a umělý kámen, keramické dlaždice a desky apod., před stěrkováním a vyrovnáváním. Na stávající, mechanicky přebroušené zbytky lepidel, tmelů a vyrovnávacích hmot, které nejsou citlivé na vlhkost. Pouze pro vnitřní použití!

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	disperze syntetické pryskyřice
Barva	bílá - po vyschnutí transparentní
Viskozita	nízká
Specifická váha	1,0 g/cm ³
Teplota při zpracování	optimum +15°C až +20°C. Teplota výrobku a podlahy nesmí být nižší než +10°C!
Způsob nanášení	kartáčem, štětcem nebo válečkem
Spotřeba	cca 75 g/m ² (při zpracování ředění 1:1 vodou)
Zařazení do skupiny nebezpečných látek	nulitní
GISCODE/GEV-EMICODE	D 1/EC 1 „s velmi nízkým obsahem emisí“
Rozpouštědla, příp. čisticí prostředky	pro nezaschlý materiál voda

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být podle DIN 18365 rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, důkladně vyzrálý. Anhydritové mazaniny se mechanicky ošetří (kartáčem anebo zabrousí) a vysají. Důkladně dbejte pokynů dodavatele anhydritových mazanin!

Základové nátěry, adhezní můstky a přednátěry nejsou schopny upravit nevhodný podklad do stavu schopného pokládání. Spíše napomáhají tomu, aby ve spojení s vhodnými materiály bylo dosaženo optimálního výsledku zpracování.

ZPRACOVÁNÍ:

NIBOGRUND G 16 se ředí vodou v poměru 1: 1, u silně savých cementových potěrů pak v poměru 1 : 2. Používají se čisté nádoby. Ředěná disperze se ihned nanáší, přičemž se zamezuje tvorbě kaluží a ponechá se zaschnout do transparentního filmu. Následné tmelení a vyrovnávání může být u savých cementových potěrů prováděno ihned po tomto proschnutí. U podkladů citlivých na vlhkost musí být dodržena doba schnutí:

- nejméně 24 hodin u anhydritových potěrů,
- nejméně 48 hodin u dřevotřískových desek např. typ V 100.

U nesavých podkladů (keramická dlažba, kámen a pod.) se musí vyčkat úplného vyschnutí nátěru (v závislosti na klimatických podmínkách cca 6 hodin).

Při požadavku na rychlejší aplikaci podlahových systémů na nesavých podkladech použijte rychleschnoucí základový nátěr **NIBOGRUND G 11**.

Skladování a likvidace obalu

Skladování v uzavřeném obalu. Chránit před mrazem. Skladovatelnost 12 měsíců. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zbytky výrobku patří do skupiny 08 04 07 (vodný kal s obsahem lepidel a/nebo těsnících materiálů). Nevyschlý materiál likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad. Vyschlý materiál likvidujte jako komunální nebo živnostenský odpad. Prázdné obaly předejte na řízenou skládku.

Bezpečnostní opatření

Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Nedovolte, aby se neředěný výrobek nebo jeho větší množství dostal do spodních vod, vodstva nebo kanalizačního systému. Podrobnější informace týkající se bezpečnostních otázek jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi!

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a vymývejte oči při otevřeném víčku po dobu několika minut tekoucí vlažnou vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití v případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

DODÁVANÉ BALENÍ:

kanystr	- 10 kg
kanystr	- 20 kg
sud	- 150 kg

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 1. 04